EXCELLENCE OPTO. INC.
EOI Group

Reliability Test Report

Part No. : **EOZ-ZTRRCD0-KK**

Description: **Super Flux;Red**

Test Item	Test Condition	Samples	Time point-Hours/Failure no.															Conclusion
			Hours	0	168	336	500	668	836	1000	1168	1336	1500	1668	1836	2000	2500	
Operation Life Test	25℃,70mA	100	Iv(min)	100.0%	96.0%	94.8%	94.3%	93.9%	93.5%	93.0%	92.4%	92.3%	91.7%	91.5%	91.5%	90.8%	90.1%	PASS
			Iv(avg)	100.0%	98.6%	98.2%	97.7%	97.0%	96.0%	94.8%	94.2%	93.5%	93.2%	92.7%	92.6%	91.8%	91.7%	
	2500hrs		Iv(max)	100.0%	99.6%	99.5%	99.0%	98.9%	98.4%	97.5%	97.8%	97.3%	96.8%	96.3%	95.7%	95.4%	94.6%	
			Failure No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



1.Failure criteria : The Min Iv are 50%
2.Accept/Reject criteria : 0-Accept;1-Reject